



IMPERMEABILIZANTE DE LADRILLOS BRILLANTE SWIMPLAD

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilizante de ladrillos está formulado en base a resinas acrílicas modificadas. Protege, renueva y embellece muros de ladrillo a la vista, proporcionándoles un acabado homogéneo. Tiene una excelente resistencia a la intemperie y a las aguas de lluvia. Este producto es incoloro, base agua y bajo olor.

Disponible en transparente.

PARAMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Brillante	-----
*Tiempo de secado al tacto	1 h	MT0157
*Tiempo de secado para repinte	8 h	MT0034
*Tiempo de secado duro	24 h	-----
Viscosidad a 25°C	83 – 87 KU	MT0002
Densidad a 25°C	0.98 – 1.08 g/ cm ³	MT0001
Contenido de sólidos en peso	39.4 %	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	35.2 %	MT0144
**Rendimiento Teórico	9.5 m ² /l a 1.5 mils de espesor seco.	-----
VOC ^{TEÓRICO} (libre de agua y exentos)	97.22 g/L	ASTMD 3960
Vida útil	24 meses	-----

* En condiciones normales. (T entre 15 °C – 30°C y 60%HR)

** El rendimiento puede variar dependiendo del equipo de aplicación o de la textura y porosidad de la superficie.

Nota: Impermeabilizante de ladrillos brillante, opcionalmente puede tinturarse con el sistema de tinturación BLEND A COLOR con una cantidad máxima de 2Y por galón de impermeabilizante.

Colorantes recomendados:

- BLEND A COLOR RED OXIDE/MARRON (RTN8430360)
- BLEND A COLOR YELLOW DEEP/GOLD (RTN8280370)
- CHARISMA LAMP BLACK (SW-B1D103645)

Presentación: Disponible en galón y caneca.

Condiciones de almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

USOS RECOMENDADOS

Recomendado para proteger superficies interiores y exteriores de ladrillo visto.

VENTAJAS:

- Durable.
- Resistente a la intemperie y a superficies alcalinas.
- Buena nivelación.
- Óptima adherencia.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- En caso de lluvia continua se debe dejar secar la superficie al menos 48h para su aplicación.
- Sobre superficies previamente recubiertas remueva totalmente la película suelta y lije adecuadamente.

APLICACIÓN

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Temperatura Ambiente: mínima: 7°C
máxima: 35 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la temperatura de rocío.

Nota: No aplicar en casos de lluvia inminente, porque puede provocar blanqueamiento y desprendimiento de la película.

DILUCIÓN: Aplicación directa, no requiere dilución.

EQUIPOS DE APLICACIÓN:

- Brocha
- Rodillo
- Airless

Instrucciones de aplicación:

- Homogeneizar el producto con una espátula.



RTE3 - 5

IMPERMEABILIZANTE DE LADRILLOS BRILLANTE SWIMPLAD

- Aplicar 1 mano (en superficies porosas puede requerir una mano adicional).

Limpieza de equipos: Agua

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

Para otros usos, asesoría, información técnica o de seguridad, llame al 1800-SHERWIN (743-794).

Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores.