SUPER KEM PLUS

RTE3 - 5

BLANCO SKP110

BASE EW SKP100

BASE DC SKP102

BASE UD SKP103

CARACTERÍSTICAS

Pintura Arquitectónica Mate de alto desempeño, basada en polímeros acrílicos, diseñada para exposición en ambientes interiores y exteriores, que se caracteriza por su durabilidad, conservación del color y resistencia a la intemperie. Producto formulado para la aplicación directa sobre hongos con un mínimo nivel de limpieza de la superficie. Además, se caracteriza por su resistencia a la lluvia después de un corto período de tiempo de ser aplicado.

Cumple con la Norma ecuatoriana INEN NTE INEN 1544 para pintura arquitectónica TIPO I.

Disponible en color blanco y en el Sistema de Preparación de Colores COLORSNAP® Sherwin-Williams.

PARÁMETROS	VALORES	MÉTODOS DE REFERENCIA
Acabado	Mate	N/A
****Tiempo de secado al tacto***	1 h	MT0157
****Tiempo de secado para repintar***	3 - 4 h	MT0034
Viscosidad a 25°C,	100 – 124 KU	MT0002
Densidad a 25°C	1.26 – 1.53 g/ cm^3	MT0001
Contenido de sólidos en peso	50 ± 5% (Depende del color)	MT0045
Contenido de sólidos en volumen	33 ± 3%	MT0144
$VOC_{TEÓRICO}$ (libre de agua y exentos)	<100 g/l	ASTMD 3960
****Rendimiento Teórico***	9 m^2/l a 1.5 mils de espesor seco	-----
Vida útil	24 meses.	-----

* En condiciones normales. (T entre 15 °C – 30°C y 60%HR)

** El rendimiento puede variar dependiendo del equipo de aplicación o de la textura y porosidad de la superficie.

Presentación: disponible en galón y caneca.

Condiciones en almacenamiento: Conservar la pintura en el envase cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura comprendida entre 5°C y 40°C

USOS

Recomendada para la protección y decoración de mamposterías tanto exteriores como interiores en construcciones nuevas y antiguas.

Super Kem Plus se caracteriza por:

- Durable.
- Alto cubrimiento
- Resistente a la luz (retiene el color).
- Resistente a la intemperie y a superficies alcalinas.
- Excelente transferencia de pintura hacia la superficie.
- Buena nivelación.
- Optima adherencia.
- Buena resistencia al crecimiento de hongos.
- Bajo salpique.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

- Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras impurezas.
- La superficie debe estar seca, limpia, y libre de alcalinidad.
- Fisuras menores a 0,5mm se recomienda resanar aplicando Procraft Masilla Elastomérica. Fisuras de mayor dimensión deberán ser reparadas apropiadamente
- Para bordes o cabezas de muro que estén expuestas al agua de lluvia se deben impermeabilizar con Impermeabilizante Elastomérico Transitable o pintura recomendada por Sherwin-Williams Ecuador para evitar que la residencia de agua en estas superficies genere daños en las paredes como chorreaduras o migración de sales que deterioren el aspecto de la pintura.

SUPERFICIES NUEVAS

- En superficies nuevas se debe esperar por lo menos 30 días de secado antes de pintar la superficie.

- Muy importante acondicionar la superficie con sellador de paredes Loxon Primer 100% Acrílico (Serie ALX). En superficies exteriores es necesario el uso de sellador para evitar la migración de sales por acción de la lluvia que deterioren la capa de acabado final.

SUPERFICIES PARA REPINTE

- Sobre superficies pintadas remueva totalmente la pintura suelta, sí se realiza reparaciones de superficie con

SW-COMPANY USE-OTHER

morteros utilizar sellador de paredes Loxon Primer 100% Acrílico (Serie ALX).

SUPERFICIES CON PRESENCIA DE HONGOS

- Sobre sustratos donde se evidencie presencia de hongos se debe realizar una limpieza ligera con un paño húmedo, para remover la capa superficial de hongos.
- Aplicar directamente el acabado sin necesidad de primer.

En caso de que el estado de la superficie requiera el uso de un sellador diferente, deberá ser evaluado por el equipo de especificación técnica de Sherwin-Williams.

Nota: Colores intensos, que por su característica tienen menor cubrimiento, deben ser aplicados sobre un fondo de acuerdo con la sugerencia del abanico de color.

APLICACIÓN

Temperatura Ambiente: Mínima: 7°C
Máxima: 35 °C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 ˚C por encima de la temperatura de rocío.

Diluyente recomendado: Agua

Proporción de dilución: Máximo 10% de agua.

Nota: Colores intensos podrían requerir menor cantidad de agua para la dilución.

Equipo de aplicación: Se puede aplicar con:

- Brocha.
- Rodillo
- Airless.

Instrucciones de aplicación:

- Homogenice el producto con una espátula.
- Diluir con la proporción recomendada y homogeneizar.
- Aplicar 2 manos.

Limpieza de equipos: Utilizar agua limpia

PRECAUCIONES

- No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico. En caso de ingestión busque atención médica inmediata
- Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.
Para otros usos, asesoría, información técnica o de seguridad, llame al 1800-SHERWIN (743-794).

SW-COMPANY USE-OTHER